

SGG BIOCLEAN®

Verre autonettoyant

Ce document apporte une information sur les produits à utiliser avec SGG BIOCLEAN® pendant la mise en œuvre en atelier, sur chantier et lors de l'utilisation du produit. Leur emploi permet de tirer avantage de toutes les propriétés spécifiques de ce vitrage.

Les produits listés ont été transmis par les fabricants ou leurs distributeurs; ils ont ensuite été testés par les laboratoires internes de Saint-Gobain Glass, à la date mentionnée dans les tableaux. Ces tests ont montré que les produits listés sont compatibles avec SGG BIOCLEAN®.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques de ces produits, leur certification nationale, etc., il est nécessaire de consulter le fabricant ou le distributeur. Il est également recommandé de vérifier auprès d'eux que ces produits n'ont pas été modifiés à une date ultérieure à celle des tests.

La mise en œuvre des vitrages doit se réaliser selon les règles de l'art, la normalisation en vigueur et les instructions données par le fabricant.

Pour toute question relative à SGG BIOCLEAN® et à son mode d'emploi, il est conseillé de contacter l'équipe commerciale de SAINT-GOBAIN GLASS, ou de consulter notre site Internet www.saint-gobain-glass.com

En aucun cas, SAINT-GOBAIN GLASS ne saurait être responsable d'un éventuel dommage consécutif à l'utilisation de ce document.



Produits compatibles avec la mise en oeuvre et l'entretien de SGG BIOCLEAN®

Les produits cités dans les tableaux ci-dessous sont compatibles avec SGG BIOCLEAN à la date du test. Il est recommandé de vérifier auprès du fabricant que le produit n'a pas subi de modifications après cette date. Saint-Gobain Glass n'est pas responsable d'une éventuelle modification apportée à ces produits.

Mastics humides


Important : les mastics silicones ne sont pas compatibles avec SGG BIOCLEAN. Les produits alternatifs sont les mastics à base de MS-Polymère ci-dessous.

Famille	Fabricant	Référence	Remarque	Date du test	Internet	Téléphone
NEW XMAP-Polymère	Soudal	SMX 505	Joint certifié ISO11600 Adhésion avec SGG BIOCLEAN certifiée selon EN 11431	01.2005	www.soudal.be	014/42 42 31
MS-Polymère	Kent	Rotabond 2000	Primaire MS Prep nécessaire Adhésion avec SGG BIOCLEAN certifiée selon EN 11431	08.2003	www.kenteurope.com	02/725 93 93
NEW MS-Polymère	Soudal	4 All Paint	Adhésion avec SGG BIOCLEAN certifiée selon EN 11431	06.2004	www.soudal.be	014/42 42 31


Joints secs linéaires

Important : éviter toute utilisation de joints avec lubrifiant silicone. Préférer les joints secs ou avec lubrifiant sans silicone, cités ci-dessous.

Famille	Fabricant	Référence	Remarque	Date du test	Internet	Téléphone
EPDM sec	Daetwyler	3540	Joint non lubrifié	12. 2003	www.rubber-plastic.ch	+33 3 44 49 40 80
NEW EPDM couche	Daetwyler	EPDM glissant avec Varnish	Joint non lubrifié	12.2004	www.rubber-plastic.ch	+33 3 44 49 40 80
TPE	Deceuninck	all TPE	Joint non lubrifié	09.2003	www.deceuninck.com	051/239 211
EPDM sec	GTG-Schüco	all GTG - dry	Joint non lubrifié	12. 2003	www.gtg-group.com	+49-9073 9507-1076
EPDM sec	GTG-Schüco	all GTG with "slipping lacker"	Joint non lubrifié	12. 2003	www.gtg-group.com	+49-9073 9507-1076
EPDM sec	GTG-Schüco	all GTG with "promolisiert"	Joint non lubrifié	12. 2003	www.gtg-group.com	+49-9073 9507-1076
EPDM sec	Hutchinson	3582	Joint non lubrifié	12. 2003	www.hutchinson.fr	+33 1 34 23 34 23
EPDM sec	Hutchinson	all Dry EPDM	Joint non lubrifié	12. 2003	www.hutchinson.fr	+33 1 34 23 34 23
EPDM sec	Hutchinson	EPDM au talc	Revêtement glissant Tekskin	12. 2003	www.hutchinson.fr	+33 1 34 23 34 23
EPDM sec	Hutchinson	EPDM Tekskin	Revêtement glissant Tekskin	12. 2003	www.hutchinson.fr	+33 1 34 23 34 23
EPDM sec	Hutchinson	3583	Joint non lubrifié	12. 2003	www.hutchinson.fr	+33 1 34 23 34 23
EPDM sec	Trelleborg	EPDM	Joint non lubrifié	09.2003	www.trelleborg.com/industrialprofiles	055/20 67 64
NEW EPDM sec	Trelleborg	EPDM Gleitpolymer P 3200	Glissant avec Gleitpolymer P 3200	06 .2004	www.trelleborg.com/industrialprofiles	05 56 70 25 95
NEW EPDM sec	Trelleborg	EPDM Cellular Strip Untreated	Glissant avec bande cellulaire	06 .2004	www.trelleborg.com/industrialprofiles	05 56 70 25 95
NEW EPDM sec	Trelleborg	EPDM with potatoes starch	Glissant avec féculé de pomme de terre	06 .2004	www.trelleborg.com/industrialprofiles	05 56 70 25 95



 Mastics humides




 Joints secs linéaires

Produits compatibles avec la mise en oeuvre et l'entretien de sgg BIOCLEAN® (suite)

Jointes secs linéaires (suite)

Important : éviter toute utilisation de joints avec lubrifiant silicone. Préférer les joints secs ou avec lubrifiant sans silicone, cités ci-dessous.

Famille	Fabricant	Référence	Remarque	Date du test	Internet	Téléphone
EPDM sec	Linear	4058 - 101	Joint non lubrifié	12. 2003	www.linear.fr	02/720 59 82
EPDM sec	Linear	4100 - 101	Joint non lubrifié	12. 2003	www.linear.fr	02/720 59 83
EPDM lubrifié	Linear	4058 - 101	Joint faiblement lubrifié	12. 2003	www.linear.fr	02/720 59 84
EPDM lubrifié	Linear	4100 - 101	Joint faiblement lubrifié	12. 2003	www.linear.fr	02/720 59 85
EPDM sec	Reddiplexe	3237	Joint non lubrifié	10.2003	www.reddiplexe.com	+ 44 19 05 79 54 32
EPDM sec	Reddiplexe	3231	Joint non lubrifié	10.2003	www.reddiplexe.com	+ 44 19 05 79 54 32
EPDM sec	Reddiplexe	3234	Joint non lubrifié	10.2003	www.reddiplexe.com	+ 44 19 05 79 54 32
EPDM sec	Reddiplexe	9028	Joint légèrement lubrifié	10.2003	www.reddiplexe.com	+ 44 19 05 79 54 32
EPDM sec	Semperit	2631	Joint non lubrifié	11.2003	www.semperit.at	+ 33 1 30 25 87 25
EPDM sec	Semperit	2633	Joint non lubrifié	11.2003	www.semperit.at	+ 33 1 30 25 87 25
EPDM & talc	Semperit	2600	Lubrifiant au talc	11.2003	www.semperit.at	+ 33 1 30 25 87 25
EPDM & talc	Semperit	2631	Lubrifiant au talc	11.2003	www.semperit.at	+ 33 1 30 25 87 25
EPDM & talc	Semperit	2633	Lubrifiant au talc	11.2003	www.semperit.at	+ 33 1 30 25 87 25
EPDM & talc	Semperit	2634	Lubrifiant au talc	11.2003	www.semperit.at	+ 33 1 30 25 87 25
EPDM coated	Semperit	EPDM Slipping with Varnish	Talc slipping	11.2003	www.semperit.at	+ 33 1 30 25 87 25
EPDM sec	VEKA	EPDM extrudé	Joint non lubrifié	06.2003	www.veka.be	087/69 32 20
EPDM dry	Rehau AG	EPDM	Joint non lubrifié	11.2003	www.rehau.be	016/39 99 75
NEW EPDM dry	Tremco	Peroxide EPDM 65	Joint non lubrifié	12. 2004	www.tremcoeuropa.com	055/533 60 62
NEW EPDM dry	Tremco	70 Duro EPDM	Joint non lubrifié	12. 2004	www.tremcoeuropa.com	055/533 60 62
NEW EPDM dry	Tremco	60 Duro EPDM	Joint non lubrifié	12. 2004	www.tremcoeuropa.com	055/533 60 62
NEW EPDM dry	Tremco	SCR 900-70	Joint non lubrifié	12. 2004	www.tremcoeuropa.com	055/533 60 62



Jointes secs linéaires

Systèmes pour fenêtres

Important : les mastics silicones ne sont pas compatibles avec sgg BIOCLEAN. Les produits alternatifs sont les mastics à base de MS-Polymère ci-dessous.

Famille	Fabricant	Référence	Internet	Téléphone
NEW PVC	VEKA	112.253.0000.00 66200	www.veka.fr	+ 33 4 50 81 88 00
NEW PVC	Dimex	PCE étanche extrudé	www.veka.fr	+ 33 4 50 81 88 00
NEW PVC	Profine (Kömmerring-Thyssen)	EPDM 9044.1	www.koemmerling.fr	+ 33 3 88 71 50 49

Produits compatibles avec la mise en oeuvre et l'entretien de SGG BIOCLEAN® (suite)

Mastics humides pour étanchéité gros oeuvre / menuiserie

Important : éviter toute utilisation de joints avec lubrifiant silicone. Préférer les joints secs ou avec lubrifiant sans silicone, cités ci-dessous.

Famille	Fabricant	Référence	Remarque	Date du test	Internet	Téléphone
MS-Polymère	Soudal	LM 215	-	06.2003	www.soudal.be	014/42 42 31

Décors

Famille	Fabricant	Référence	Remarque	Date du test	Internet	Téléphone
AcrylicTape	3M	4941 P	Adhésif	10.2003	www.mmm.com	02/722 51 11
AcrylicTape	3M	4905 F	Adhésif transparent	10.2003	www.mmm.com	02/722 51 11
AcrylicTape	3M	4910	Adhésif	10.2003	www.mmm.com	02/722 51 11


Colles pour décors

Famille	Fabricant	Référence	Remarque	Date du test	Internet	Téléphone
MS-Polymère	Den Braven	Hybrifix Super 7	Colle MS-Polymère	10.2003	www.denbraven.nl	02/726 16 85
MS-Polymère	SIKA	Sikafast 5215	Colle PU-Hybride	11.2003	www.sika-industry.com	02/358 35 56


Nettoyants pour vitres

Ces produits sont disponibles en supermarché


Famille	Référence	Remarque	Date du test
Liquide	Ajax Lustra	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Alcohol	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Ammoniak	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Instanet Quick Dry	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Instanet Streepvrij	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Mr. Propre Glasreiniger	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Muscle	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Power clean	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	Rapid D6	Prêt à l'emploi	2002
Liquide	W5 (Lidl)	Prêt à l'emploi	2002



Mastics humides



Décor



Colle pour décor

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

RPR/RPM Namur
BTW BE 0402 733 607

SAINT-GOBAIN
GLASS